ООО «Испытательная лаборатория «БетонГруппСтрой»
Юридический и фактический адрес: 620025, РОССИЯ,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2А, офис 101
Телефон (343)351-76-10 (113) e-mail: info@beton-group.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АП49

Российская Федерация ОГРН 1169658073551 Общество с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория «БетонГруппСтрой» г. Екатеринбург

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
ООО «Испытательная лаборатория «БетонГруппСтрой»
_____Гончарова Е.В.
«08» ноября 2024 года

П Р О Т О К О Л № 422/2024
от 08 ноября 2024 года

Количество листов 1. Лист 1

Наименование и адрес заказчика: **ООО «Завод Железобетонных Опор», Свердловская область, г. Березовский, территория Западная промзона, строение 21А**
ИНН 6673248574, Телефон: 343 357-30-30
Основание для проведения испытаний: Договор №21Л/24 от 02 сентября 2024 года
Фактический адрес места проведения испытаний: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2А, офис 101
Место отбора образцов: ООО «ЗЖБО», г. Березовский, Западная промзона, строение 21а
Наименование изготовителя бетонной смеси: ООО «ЗЖБО»
Наименование объекта испытаний: **Бетон тяжелый**
НД на объект испытания: ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»
НД на методы испытаний: ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам», ГОСТ 12730.1-2020 «Бетоны. Методы определения плотности».
Цель испытания: определение прочности бетона на сжатие по контрольным образцам, определение плотности бетона
№ акта отбора образцов, дата и время поступления образцов: №422, 29.10.2024 года, 16:15. Количество образцов 2 штуки
Условия проведения испытаний: температура воздуха +20±2°С, относительная влажность не менее 55%
Описание, состояние и однозначная идентификация объекта испытаний: Кубы тяжелого бетона размерами 100х100х100 мм, без трещин, сколов ребра, раковин, следов расслоения, каверн. Образцы предоставлены заказчиком. Условия хранения образцов до поступления в лабораторию: кнх
Оценка прочности: Коэффициент вариации прочности в текущей партии бетона, ¯V, % - «По схеме Г»
План и методы отбора образцов: за отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком, лаборатория ответственности не несет

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Лабораторный номер/номер партии	Проектный класс бетона	Дата укладки	Дата испытаний	Возраст (суток)	Размеры, мм			Масса образца, г	Плотность, кг/м³	Прочность бетона при сжатии, МПа, Rm	Требуемая прочность бетона в возрасте 28 суток в текущей контролируемой партии, Rтр, МПа	Процент от требуемой прочности, %
						Длина	Ширина	Высота					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**422/585**	**В30**	24.09.2024	29.10.24	35	100 100	100 100	100 100	2360 2342	2360 2342 Среднее: 2351	53,4 52,8 Среднее: 53,1	38,4	138

Примечание: Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам, предоставленным заказчиком. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без с разрешения начальника лаборатории.

Начальник лаборатории
ООО «Испытательная лаборатория «БетонГруппСтрой Гончарова Е.В./окончание протокола испытаний/