ООО «Испытательная лаборатория «БетонГруппСтрой»
Юридический и фактический адрес: 620025, РОССИЯ,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Бахчиванджи, 2А, офис 101
Телефон (343)351-76-10 (113) e-mail: info@beton-group.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АП49

Российская Федерация ОГРН 1169658073553 Общество с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория «БетонГруппСтрой» г. Екатеринбург

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
ООО «Испытательная лаборатория «БетонГруппСтрой»
_____Гончарова Е.В.
«08» ноября 2024 года

П Р О Т О К О Л №436/2024
от 08 ноября 2024 года

Количество листов 1. Лист 1

Наименование и адрес заказчика: **ООО «Завод Железобетонных Опор», Свердловская область, г. Березовский, территория Западная промзона, строение 21А**
ИНН 6673248574, Телефон: 343 357-30-30
Основание для проведения испытаний: Договор №21Л/24 от 02 сентября 2024 года
Фактический адрес места проведения испытаний: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2А, офис 101
Место отбора образцов: ООО «ЗЖБО», г. Березовский, Западная промзона, строение 21а
Наименование изготовителя бетонной смеси: ООО «ЗЖБО»
Наименование объекта испытаний: **Бетон тяжелый**
Партия №611, ЦЕМ I 42,5Н
НД на объект испытания: ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»
НД на методы испытаний: ГОСТ 12730.5-2018 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости»
Цель испытания: определение водонепроницаемости бетона
Дата и время поступления образцов: 02.11.2024 года, 09:00. № акта отбора образцов: №436
Количество образцов: 6 штук
Условия проведения испытаний: температура воздуха +20±5°С, относительная влажность не менее 50%
Описание, состояние и однозначная идентификация объекта испытаний: образцы-цилиндры бетона размером 150х150мм, без околов, раковин, следов расслоения. Условия хранения образцов до поступления в лабораторию: кнх -температура воздуха (+20±2)°С, относительная влажность (95±5)%
План и методы отбора образцов: ответственность за отбор проб и информацию, указанную в акте отбора проб, несет заказчик

РЕЗУЛЬТАТЫ
испытания образцов бетона на водонепроницаемость

№ образца	Дата укладки бетонной смеси	Дата начала испытания	Дата окончания испытаний	Возраст бетона, (суток)	Проектный класс бетона по прочности	Размеры образца-цилиндра, мм		Максимальное давление воды, при котором не наблюдалось просачивание, МПа	Водонепроницаемость бетона серии образцов, W
						диаметр	высота		
1	04.10.24	03.11.24	06.11.24	30	В30	150	150	0,8	W8
2	04.10.24	03.11.24	06.11.24	30	В30	150	150	0,8	
3	04.10.24	03.11.24	06.11.24	30	В30	150	150	0,8	
4	04.10.24	03.11.24	06.11.24	30	В30	150	150	0,8	
5	04.10.24	03.11.24	06.11.24	30	В30	150	150	0,8	
6	04.10.24	03.11.24	06.11.24	30	В30	150	150	0,8	

Примечания: Испытания образцов проводились по методу «мокрого пятна». Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Начальник лаборатории
ООО «Испытательная лаборатория «БетонГруппСтрой» Гончарова Е.В./окончание протокола испытаний/