ООО «Испытательная лаборатория «БетонГруппСтрой»
Юридический и фактический адрес: 620025, РОССИЯ,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2А, офис 101
Телефон (343)351-76-10 (113) e-mail: info@beton-group.ru

Российская Федерация ОГРН 1169658073551 Общество с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория «БетонГруппСтрой» г. Екатеринбург

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
ООО «Испытательная лаборатория
«БетонГруппСтрой»
_____Гончарова Е.В.
«08» ноября 2024 года

П Р О Т О К О Л №361/01.11.2024
от 08 ноября 2024 года

Наименование и адрес заказчика: **ООО «Завод Железобетонных Опор», Свердловская область, г. Березовский, территория Западная промзона, строение 21а**
ИНН 6673248574, Телефон: 343 357-30-30
Основание для проведения испытаний: Договор №21Л/24 от 02 сентября 2024 года
Фактический адрес места проведения испытаний: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2А, офис 101
Место отбора образцов: ООО «ЗЖБО», г. Березовский, Западная промзона, строение 21а
Наименование изготовителя бетонной смеси: ООО «ЗЖБО»
Наименование объекта испытаний: **Бетон тяжелый**
Класс прочности бетона по проекту В30, Партия бетона №611, ЦЕМ I 42,5Н
НД на объект испытания: ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»
НД на методы испытаний: ГОСТ 12730.3-2020 «Бетоны. Методы определения водопоглощения».
Цель испытания: определение водопоглощения бетона
№ акта отбора, дата поступления образцов в лабораторию: №361/01.11.2024, 01.11.2024 года
Количество образцов: 3 штуки
Условия проведения испытания: Температура воздуха +20±5°С, относительная влажность не менее 55%
Описание, состояние и однозначная идентификация объекта испытаний: Кубы бетона размерами 100х100х100 мм, без трещин, сколов ребра, раковин, следов расслоения, каверн.
Условия хранения образцов до поступления в лабораторию: кнх (температура воздуха +20±2°С, относительная влажность (95±5) %)
План и методы отбора образцов: ответственность за отбор проб и информацию, указанную в акте отбора проб, несет заказчик

Результаты испытаний

№ образца	Дата укладки бетона	Дата начала проведения испытаний	Размеры образца, см			Объем образца, см³	Масса, г		Плотность сухого бетона, г/см³	Водо-погло-щение по массе, %	Среднее значение водопоглощения по массе, %
			длина	ширина	высота		Водонасыщенного образца	Образца, высушенного до постоянного веса			
1	04.10.2024	02.11.2024	10,0	10,0	10,0	1000,0	2456	2360	2,36	4,07	**4,19**
2			10,0	10,0	10,0	1000,0	2438	2344	2,34	4,01	
3			10,0	10,0	10,0	1000,0	2468	2362	2,36	4,49	

Примечания: Испытания образцов проводились в состоянии естественной влажности, высушивание до постоянной массы по ГОСТ 12730.2-2020

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам, предоставленным заказчиком. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника лаборатории.

Начальник лаборатории
ООО «Испытательная лаборатория «БетонГруппСтрой» Гончарова Е.В. /окончание протокола испытаний/